

SCHUETTEC Information produit Information technique (fiche technique)

Cette fiche a un caractère purement informatif. Les indications correspondent, à notre connaissance, à l'état de la technique et reposent sur une longue expérience dans la fabrication de nos produits. Elles sont toutefois fournies sans engagement ni garantie. Les consignes de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'emballage doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter à tout moment le contenu de cette fiche, sans préavis ni obligation de mise à jour

ASPHALT©FIX PEINTURE POUR ASPHALTE / ASPHALT COATING

DOMAINE D'APPLICATION

ASPHALT©FIX est une peinture pour asphalte neutre pour l'environnement, à base d'une matrice à l'huile dure. Elle convient parfaitement pour l'extérieur : parkings, stations-service, routes, chemins. Redonne aux anciennes surfaces asphaltées un aspect neuf dès la première couche. Pénétrante en profondeur, forte en couleur, résistante à la pression, aux UV, à la chaleur et aux intempéries, perméable à la diffusion. Facile à appliquer. Elle polymérise dans la surface asphaltée et forme ainsi une liaison insoluble et résistante à la chaleur. Les surfaces de teinte différente peuvent être rapidement et économiquement uniformisées. ASPHALT©FIX consolide la surface asphaltée, augmente le point de ramollissement et ne modifie que marginalement la profondeur de rugosité de la surface asphaltée, de sorte que celle-ci ne devienne pas glissante en hiver.

APPLICATION

Nettoyer soigneusement la surface asphaltée à l'eau et laisser sécher. Bien remuée, appliquer la peinture non diluée, selon le contraste de couleur souhaité en 1 à 2 couches, à l'aide d'un rouleau à dispersion, à quelques heures d'intervalle, en couche aussi fine que possible. Éviter les surépaisseurs !

SÉCHAGE

Utilisable après 12 heures
Hors poussière/résistant à la pluie après 4 heures
Dureté finale après 7 jours à une humidité de l'air max. de 75 %
Un ensoleillement direct accélère le temps de séchage.

TEMPÉRATURE DE MISE EN ŒUVRE

Ne pas appliquer en dessous de +15 °C ni au-dessus de +30 °C

TEINTE

Noir, rouge oxyde

CONSOMMATION

Profondeur de rugosité 1 - 3 mm = 10 m² par litre
Profondeur de rugosité 3 - 5 mm = 8 m² par litre

OUTILS DE TRAVAIL ADAPTÉS

Pinceau pour les bords, rouleau à dispersion avec manche télescopique

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils après usage avec un diluant pour résine synthétique, un succédané de térébenthine ou un diluant universel.

ÉLIMINATION

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale
/nationale/internationale.

Foire aux questions

Voir sur www.schuettec.de / Articles / Foire aux questions

SCHUETTEC©2026

Fiche de données de sécurité disponible dans l'espace téléchargement sur www.schuettec.de.