

SCHUETTEC Information produit Information technique (fiche technique)

Cette fiche a un caractère purement informatif ! Les indications correspondent, à notre connaissance, à l'état de la technique et reposent sur une longue expérience dans la fabrication de nos produits. Elles sont toutefois fournies sans engagement ni garantie. Les consignes de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'emballage doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter à tout moment le contenu de cette fiche, sans préavis ni obligation de mise à jour

HAGFIX©plus

Revêtement de toiture / ROOF COATING

DOMAINE D'APPLICATION

Revêtement à l'huile dure, neutre pour l'environnement, offrant une protection longue durée pour les plaques de toiture en fibrociment non traitées telles que plaques Eternit, plaques ondulées, Welleternit, tuiles Berliner Welle, mais aussi parfaitement adapté aux tuiles en béton et toitures en béton. Cette peinture est perméable à la diffusion, présente un fort pouvoir couvrant, résiste aux UV, est fortement hydrofuge et facile à appliquer. Grâce à l'effet DRY-DELAY, le revêtement pénètre jusqu'à 4 mm de profondeur dans le support minéral et polymérise pour former une liaison durable et insoluble. Tout écaillage de la peinture est ainsi exclu. Les couches de HAGFIX©plus peuvent, même après plus de 10 ans, être facilement recouvertes d'une nouvelle couche de HAGFIX©plus. Ainsi, par exemple, la toiture d'un hangar peut être entretenue durablement, à moindre coût et sans impact sur l'environnement. HAGFIX©plus est utilisé avec succès depuis 1997. Grâce à son action étanchéifiante et consolidante en profondeur, il convient également aux plaques contenant de l'amiante.

APPLICATION

À appliquer sur des plaques en fibrociment non revêtues, soigneusement nettoyées, sèches et porteuses. Débarrasser le toit des salissures (mousse, feuilles, etc.). Nettoyer soigneusement la surface à l'eau et laisser sécher (humidité résiduelle max. 3 %). Prébadigeonner généreusement au pinceau/à la brosse les zones claires fortement dégradées par les intempéries. Appliquer ensuite HAGFIX©plus de manière homogène à la brosse ou au rouleau. Laisser sécher au minimum 24 heures (selon les conditions météorologiques) puis répéter l'opération une seconde fois. D'éventuelles couches supplémentaires après 10 à 15 ans peuvent être répétées autant de fois que nécessaire grâce à la perméabilité à la diffusion de HAGFIX©plus. Les travaux de peinture sont également possibles en plein ensoleillement.

SÉCHAGE

Résistant à la pluie après 6 heures
Recouvrable après 24 heures
Dureté finale après 21 jours à une humidité de l'air max. de 75 %
Un ensoleillement direct accélère le temps de séchage.

TEMPÉRATURE DE MISE EN ŒUVRE

Ne pas appliquer en dessous de +14 °C ni au-dessus de +30 °C

DEGRÉ DE BRILLANCE

Brillant au début, satiné après 3 mois

TEINTE

Noir profond, anthracite, brun foncé, rouge tuile

CONSOMMATION

Plaque en fibrociment : 1 litre = env. 4,5 m² par couche
Tuile en béton : 1 litre = env. 3,5 m² par couche
Pour obtenir un pouvoir couvrant homogène et une épaisseur de couche suffisante, 2 couches sont nécessaires. Selon les besoins, l'application peut être répétée autant de fois que nécessaire.

SYSTÈME DE PEINTURE

Appliquer la deuxième couche au plus tôt 24 heures après la première couche. Les couches suivantes de HAGFIX©plus peuvent être répétées à tout moment (par exemple après 10 ou 15 ans). Pour obtenir un pouvoir couvrant homogène et une épaisseur de couche suffisante, 2 couches sont nécessaires. Selon les besoins, l'application peut être répétée autant de fois que nécessaire.

SCHUETTEC Information produit Information technique (fiche technique)

Cette fiche a un caractère purement informatif ! Les indications correspondent, à notre connaissance, à l'état de la technique et reposent sur une longue expérience dans la fabrication de nos produits. Elles sont toutefois fournies sans engagement ni garantie. Les consignes de sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l'emballage doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter à tout moment le contenu de cette fiche, sans préavis ni obligation de mise à jour

MÉTHODE D'APPLICATION	Prêt à l'emploi pour application au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation
OUTILS DE TRAVAIL ADAPTÉS	Brosse, rouleau à dispersion, manche télescopique, différents procédés de pulvérisation.
NETTOYAGE DES OUTILS	Nettoyer les outils après usage avec un diluant pour résine synthétique, un succédané de térébenthine ou un diluant universel.
ÉLIMINATION	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

SCHUETTEC©2026 Fiche de données de sécurité disponible dans l'espace téléchargement sur
www.schuettec.de.