

## **SCHUETTEC** Produkt-Information Technische Information (Merkblatt)

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitshinweise sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen

# ASPHALT©FLEX

## ASPHALTFARBE/ASPHALT COATING

### EINSATZBEREICH

1K- ASPHALT©FLEX für vollflächige Markierungen am Gehweg, Radweg, Spielplatz im städtischen, kommunalen wie auch im privaten Bereich. ASPHALT©FLEX haftet auf vielen Oberflächen wie Asphalt, Beton, Stein, Eisen oder Zementböden direkt und ohne Grundierung. ASPHALT©FLEX reduziert die Rautiefe, Verschmutzung und festigt die Oberfläche. Teer, Bitumen oder Ölflecken stellen für ASPHALT©FLEX kein Problem dar. Im Innenbereich kann durch die Dichtheit der Farbe, die Abgabe der Bodenfeuchte an die Raumluft, deutlich reduziert werden (Rostreduktion bei Lagerwaren wie Oldtimer, Werkzeuge, div. Metallwaren). ASPHALT©FLEX enthält kein Bitumen, ist deshalb auch bei hohen Temperaturen formstabil & trittfest. ASPHALT©FLEX ist jederzeit mit sich selbst überstreichbar und für den Innen-; sowie Außenbereich bestens geeignet.

### ANWENDUNG

Oberfläche gründlich reinigen und trocknen lassen. Gut aufgerührt wird ASPHALT©FLEX unverdünnt 1 - 2 x mit einer Walze ( lösemittelbeständige Dispersionswalze ) aufgebracht.

### TROCKNUNG

Begehrbar nach 1 Stunde  
Staubs trocken, regenfest nach 10 Minuten  
Endhärte nach 24 Stunden bei max. 75 % Luftfeuchte

### VERARBEITUNGS- TEMPERATUR

Nicht unter + 15° C bis + 30° C verarbeiten

### FARBTON

Siehe Farbwahl

### VERBRAUCH

Rautiefe 1–3 mm: ca. 8 m<sup>2</sup>/Liter  
Rautiefe 3–5 mm: ca. 6 m<sup>2</sup>/Liter

### GEEIGNETE ARBEITSGERÄTE

Lösemittelbeständige Dispersionswalze mit Teleskopstange

### REINIGUNG DER WERKZEUGE

2K Vorreiniger (SCHUETTEC)

### MHD / MINDESTHALTBARKEIT

Ungeöffnet mindestens 6 Monate nach Rechnungsdatum / Geöffnete Ware ist unverzüglich zu verbrauchen.

### Oft gestellte Fragen

Siehe unter [www.schuettec.de](http://www.schuettec.de) / Artikel / Oft gestellte Fragen

### SCHUETTEC©2026

Sicherheitsdatenblatt im Downloadbereich unter [www.schuettec.de](http://www.schuettec.de) verfügbar.