

SCHUETTEC Produkt-Information Technische Information (Merkblatt)

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitshinweise sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen

Caravanlack 2K

LACK-TYP

Wetterfester 2-Komponenten Polyurethan-Acryl-Alkyd Lack für metallische Untergründe wie Aluminium oder Aluminium Hammerblech, zum Rollen.

EINSATZBEREICH

Der 2K-Caravan-Lack kann ohne Grundierung direkt auf die Aluminium Oberfläche aufgetragen werden. Er zeichnet sich durch eine hohe UV- und Witterungsbeständigkeit aus. Bei ausreichender Schichtstärke bietet der Lack zudem eine hohe Schlagfestigkeit.

Dank seiner hohen Pigmentdichte sorgt er für einen zuverlässigen Korrosionsschutz sowie eine brillante und langanhaltende Farbtiefe. Die enthaltenen Nanopartikel verleihen der Oberfläche zusätzlich schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften.

ANWENDUNG

Der Caravan Speziallack wird ohne Grundierung direkt auf die zuvor angeschliffene und gereinigte Oberfläche aufgetragen. Zum Anschleifen eignet sich Schleifpapier oder Schleifvlies ab einer Körnung von 200. Vorhandene, schlecht haftende Altanstriche sind vollständig zu entfernen, bis ein fester und tragfähiger Untergrund ohne haftungsstörende Rückstände entsteht. Schmutz, Schleifstaub und sonstige Ablagerungen müssen anschließend sorgfältig beseitigt werden. Der Härter ist gründlich in den Lack einzurühren. Die verarbeitungsfähige Mischung sollte innerhalb von 4 Stunden verwendet werden. Für ein optimales Ergebnis sind zwei Beschichtungsdurchgänge erforderlich. Der zweite Anstrich kann – abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit – frühestens nach 30 Minuten und spätestens nach 48 Stunden erfolgen. Erfolgt der zweite Anstrich später als 48 Stunden nach dem ersten, muss die Oberfläche erneut angeschliffen werden.

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Geschliffen, entfettet, gereinigt (2-K Vorreiniger), getrocknet und restlos entstaubt. Dieser Lack benötigt keinen Voranstrich.

TROCKNUNG BEI 20° C

Staubtrocken: 1,5 bis 2 Stunden

mit HÄRTER (R)

Griffest: 8 bis 10 Stunden

Begehbar: 24 Stunden

Endhärte wird nach 8 Tagen erreicht.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Nicht unter + 10° C und über + 25° C verarbeiten, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Maximale relative Luftfeuchtigkeit 80 %

BENÖTIGTE ARBEITSGERÄTE

2-K Vorreiniger, Handschuhe, Rührstab, evtl. Farbwanne,

SCHUETTEC Produkt-Information Technische Information (Merkblatt)

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitshinweise sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen

Schaumstoffwalzen, Pinsel

Schaumstoffrolle nach 15 Minuten wechseln!

FESTKÖRPER DICHT

1 - 1,2g/cm³ (gemischt) je nach Farbton

38 - 60% (gemischt) je nach Farbton

LIEFERVISKOSITÄT

Ca.50Sek./ Mischung mit Härter. DIN Becher 4mm
(DIN 53211)

SCHICHTSTÄRKE

80 - 120 µm nass = 40-50 µm trocken

TOPFZEIT

4 Stunden

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE MISCHUNGSVERHÄLTNIS HÄRTER (R)

2K-Verdünner (SCHUETTEC)

Nach Gewicht:

10 Teile Harz zu 1 Teile Härter (R) (10:1)

ENTSORGUNG

Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/
regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften.

SICHERHEITSRATSCHLÄGE GEFAHRENHINWEISE TECHNISCHES MERKBLATT SICHERHEITSDATENBLATT

Siehe Etikett Dose oder Sicherheitsdatenblatt

www.schuettec.de

Siehe Etikett Dose oder Sicherheitsdatenblatt

www.schuettec.de

Siehe [www.schuettec.de /./PDF](http://www.schuettec.de/./PDF)

Siehe [www.schuettec.de /./PDF](http://www.schuettec.de/./PDF)

SCHUETTEC 06.2026