

SCHUETTEC Produkt-Information Technische Information (Merkblatt)

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitshinweise sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen

HOLZ-ÖL-PURE-LINE

Verwendungszweck:	HOLZ-ÖL-PURE-LINE eignet sich hervorragend zum Beschichten von Holzverkleidungen im Innen- und Außenbereich, sowie für alle Hart- und Weichhölzer. Nach dem Auftragen verleiht das Holz-Öl der Oberfläche eine brillante Farbtiefe, die im Aussehen frisch geschnittenem Holz ähnelt. Die behandelte Holzoberfläche ist nach dem Anstrich diffusionsoffen, leicht zu reinigen, hemmt zusätzlich vor Vergrauung und Austrocknung.
Anwendungsbereiche:	Zur Pflege und Imprägnierung von freistehenden, witterungsbeanspruchten Holzobjekten wie um Beispiel: Lärchenzaun, Holzspielgeräte, Kletteranlagen, Bootshäuser, Brücken, Holzfassaden und Pergolen im Gartenbereich und ähnliches mehr, geeignet.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">~ Für Innen und Außen~ Stark wasserabweisend~ Diffusionsoffen~ Hemmt Schädlingsbefall~ Erzeugt eine leicht zu reinigende Oberflächen~ UV-Wetterbeständig~ Tiefdringend~ Erhält die Elastizität des Holzes~ Vermindert das Eindringen von Feuchtigkeit (aufquellen)~ Blockt vorzeitig Vergrauung~ Schützt bis zu 10 Jahre vor Vergrauung.
Bindemittelart:	Leinöl- Tungöl- Alkydharz
Farbton/Glanz:	Bernstein - transparent / Seidenglanz
Lagerung:	Kühl (5 – 20°C) dunkel
Verarbeitung:	HOLZ-ÖL-PURE-LINE mit einem Pinsel, Walze oder Öl-Einlasstuch aufbringen. Keine Grundierung verwenden, Überstände vermeiden.
Verarbeitungstemperatur: Holzfeuchte:	+15° C bis + 30° C Max. 20° C
Untergrund/ Beschaffenheit:	Intaktes, unbehandeltes, saugfähiges Holz benötigt keine Vorbehandlung. Holzfeuchte max. 20%, sägerau, gehobelt, geschliffen restlos entstaubt.
Auftragsverfahren:	Verarbeitungsfertig eingestellt zum Streichen, Rollen. Zum Spritzen: +/-10% Verdünnen.
Geeignete Verdüner:	Kunstharzverdünnung, Universalverdünnung, HBV-Verdüner, Terpentin
Trocknung bei 20°C:	Wetterfest nach 3 Stunden Griffest nach 8 Stunden Endhärte nach 7 Tagen Die Trocknung ist abhängig von: Luftfeuchte, Holzfeuchte, Schichtstärke, Temperatur, Sonneneinstrahlung
Ergiebigkeit:	10-12m ² /Liter je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Terpentinersatz, Universalverdünnung, Kunstharzverdünnung

SCHUETTEC 1.2025