

SCHUETTEC Produkt-Information Technische Information (Merkblatt)

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitshinweise sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen

HOLZ-ÖL-LASUR

HOLZ-ÖL-LASUR FÜR DEN INNEN UND AUSSENBEREICH

Verwendungszweck:

Produktbeschreibung

Speziell eingestellt zum Beschichten von Holzverkleidungen in Innen- und Außenbereich aus Fichte, Föhre, Tanne, Kiefer, Lärche. HOLZ-ÖL-LASUR erzeugt nach dem Anstrich eine Holzoberfläche mit brillanter Farbtiefe welches frisch geschnittene Holz sehr ähnelt. Dieses Beschichtete Holz ist leicht zu reinigen und schützt bis zu 10 Jahren vor Vergrauung. Eine glatte, stark wasserabweisende Holzoberfläche vermeidet die Bildung von schwarzen Flecken durch umweltbedingte Rußablagerungen. Sehr gut geeignet zum Einlassen von freistehenden, der Witterung ausgesetzten Objekte wie z.B. Lärchenholzzaun, Holzkletter- Spielgeräte, Bootshäuser, Brücken, Stege, Holzfassaden, Garten- Pergola,

Eigenschaften:

- ~ Blockt vorzeitig Vergrauung
- ~ stark wasserabweisend
- ~ Lässt das Holz atmen (diffusionsoffen)
- ~ Hemmt Schädlingsbefall
- ~ Erzeugt glatte, leicht zu reinigende Oberflächen
- ~ Frei von chemischen Keulen wie z. B. Dichlofluanid, Tolyfluanid
- ~ UV-Wetterbeständig
- ~ Tiefdringend
- ~ Erhält die Elastizität des Holzes
- ~ Vermindert das Eindringen von Feuchtigkeit und das Aufquellen des Holzes
- ~ Schnelle Verarbeitung
- ~ Für Innen und Außen
- ~ Schützt bis zu 10 Jahre vor Vergrauung.

Bindemittelart:

Holzöl-Urethan-Alkyd

Farbton/Glanz:

Farblos/mit Farbton/Seidenglanz

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde 5 Jahre nach Produktionsdatum

VOC-Gesetzgebung:

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): 400 g/l (2010)
Dieses Produkt enthält maximal 150 g/l VOC

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:

HOLZ-ÖL-LASUR mit einem Pinsel oder Walze unverdünnt aufbringen.
Keine Grundierung verwenden, Überstände vermeiden. Holzfassade 2 x einlassen
Zweitstrich im Abstand von jeweils 10 Stunden dünn aufbringen.

Untergrund/ Beschaffenheit:

Befallenes Holz mit Schimmeltod vorbehandeln.
Gesundes Holz muss nicht vorbehandelt werden.
Holzfeuchte max. 20%, sägerau/gehobelt/geschliffen, restlos entstaubt.
(Schleifpapier Körnung 100-240)

Auftragsverfahren:

Verarbeitungsfertig eingestellt zum Streichen, Rollen.

Trocknung bei 20°C:

8-10 Stunden/ Endhärte nach 7 Tagen

Ergiebigkeit:

10-12m²/Liter je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnung:

Nicht verdünnen

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Terpentinersatz, Universalverdünnung, Kunstharzverdünnung

SCHUETTEC Produkt-Information Technische Information (Merkblatt)

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitshinweise sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen

Besondere Hinweise

Bei inhaltsstoffreichen Hölzern kann es zu Verfärbungen und Trocknungsverzögerungen kommen. Daher wird empfohlen einen Probeanstrich an verdeckter Stelle vorzunehmen.

Sicherheitsratschläge

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische < 0,7%, Naphtha, (Erdöl) mit Wasserstoff behandelte schwere Benzolgehalt: < 0,1%, 1-Methoxy - 2- propanol, VOC-Gesetzgebung: EU – Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): 400g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 150 g/l VOC, kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/ Aerosol vermeiden. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/ nationalen/internationalen Vorschriften. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Phthalsäureanhydrid, Cobaltbis (2-ethyl-hexanoat), 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch oder bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Universalverdünnung reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt), Österreich Ö-Norm, EAK, oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KSB). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

SCHUETTEC 8.2015