

SCHUETTEC Produkt-Information Technische Information (Merkblatt)

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitshinweise sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen

HOLZ - GARTENMÖBELFARBE

Verwendungszweck:

GARTENMÖBELFARBEN (ALKYD) eignet sich hervorragend für die Beschichtung von Holzverkleidungen im Innen- und Außenbereich sowie für alle Hart- und Weichhölzer. Nach dem Auftragen verleiht sie der Oberfläche – abhängig von der Farbwahl – eine brillante Farbtiefe. Die behandelte Holzoberfläche bleibt diffusionsoffen, ist leicht zu reinigen und wird zusätzlich vor Vergrauung und Austrocknung geschützt. Dank der minimalen Schichtstärke bleibt der typische Charakter des Holzes erhalten.

Anwendungsbereiche:

Zum Streichen und Einlassen von offenporigen, saugfähigen, unbehandelten und unlackierten Hölzern geeignet. Ideal für witterungsbeanspruchte Holzobjekte wie Gartenmöbel, Lärchenzäune, Holzspielgeräte, Kletteranlagen, Bootshäuser, Brücken, Holzfassaden, Pergolen im Gartenbereich und vieles mehr.

Eigenschaften:

- ~ Für Innen und Außen
- ~ Stark wasserabweisend
- ~ Diffusionsoffen
- ~ Hemmt Schädlingsbefall
- ~ Erzeugt eine leicht zu reinigende Oberflächen
- ~ UV-Wetterbeständig
- ~ Tiefdringend
- ~ Erhält die Elastizität des Holzes
- ~ Vermindert das Eindringen von Feuchtigkeit (aufquellen)
- ~ Blockt vorzeitig Vergrauung
- ~ Schützt bis zu 10 Jahre vor Vergrauung.

Bindemittelart:

Leinöl- Tungöl- Alkydharz (überwiegend)

Farbton/Glanz:

Farbton nach RAL - Seidenglanz

Lagerung:

Kühl (5 – 20°C) dunkel

Verarbeitung:

GARTENMÖBELFARBE mit einem Pinsel oder Walze unverdünnt aufbringen.
Keine Grundierung verwenden, Überstände vermeiden.

Verarbeitungstemperatur:

+15° C bis + 30° C

Holzfeuchte:

Max. 20° C

**Untergrund/
Beschaffenheit:**

Intaktes, unbehandeltes, saugfähiges Holz benötigt keine Vorbehandlung.
Holzfeuchte max. 20%, sägerau, gehobelt, geschliffen restlos entstaubt.

Auftragsverfahren:

Verarbeitungsfertig eingestellt zum Streichen, Rollen.

Zum Spritzen: +/-10% Verdünnen.

Geeignete Verdünner:

Kunstharzverdünnung, Universalverdünnung, HBV-Verdünner, Terpentin

Trocknung bei 20°C:

Wetterfest nach 3 Stunden

Grifffest nach 8 Stunden

Endhärte nach 7 Tagen

Die Trocknung ist abhängig von:

Luftfeuchte, Holzfeuchte, Schichtstärke, Temperatur, Sonneneinstrahlung

Ergiebigkeit:

10-12m²/Liter je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Terpentinersatz, Universalverdünnung, Kunstharzverdünnung

SCHUETTEC 1.2025