

SCHUETTEC Produkt-Information Technische Information (Merkblatt)

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitshinweise sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen

KACHELOFENLACK 2-K

Produktbeschreibung:	Schlag und kratzfestes Acrylharz in aliphatischem Isocyanat zur Beschichtung keramischer Kachelöfen. Temperaturbeständig bis 120°C
Anwendung/ Verarbeitung:	Kachelofenlack nicht unter 15° C verarbeiten. Kacheln mit einem Schleifvlies oder Schleifpapier 180/250er anrauen. Oberfläche mit einem Spiritus- (30%) Wasser Gemisch reinigen. Keinen Glanzreiniger verwenden! Härter in das Harz einrühren und mit einer geeigneten Schaumstofflackrolle innerhalb von 4 Stunden unverdünnt aufbringen. Schaumstofflackrolle nicht länger als 15 Minuten verwenden, danach beginnt sich diese aufzulösen. Keine Grundierung verwenden!
Farbton/ Glanz (Glanzgrad):	Alle RAL classic Farbtöne sind verfügbar Glänzend (90) oder seidenmatt (30)
Verbrauch:	1 kg = 4 m ² pro Anstrich. Je nach Farbkontrast zur ursprünglichen Kachelfarbe sind 2 - 3 Anstriche erforderlich.
Untergrund/ Beschaffenheit:	Entfettet, entstaubt, gereinigte Kacheln, Fliesen, Fugen
Trocknung bei 20°C:	Staubtrocken in 10 Minuten, griffest in 8 – 10 Stunden. Überlackierbar nach 60 Minuten bei guter Durchlüftung. Nach einer Trocknungszeit von mehr als 48 Stunden muss die Oberfläche erneut angeschliffen werden.
Dichte	1 - 1,2g/cm ³ (gemischt) je nach Farbton
Festkörper	38 - 70% (gemischt) je nach Farbton
Lieferviskosität	Ca. 50 Sek./ Mischung mit Härter. DIN Becher 4mm (DIN 53211)
Topfzeit	4 Stunden
Schichtstärke	80 – 120 µm nass = 40-50 µm trocken
Lagerfähigkeit:	3 Monate nach Erzeugerdatum Vorsicht frostempfindlich
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Aceton
Sicherheitsratschläge Gefahrenhinweise Technisches Merkblatt Sicherheitsdatenblatt	Siehe Etikette Dose oder Sicherheitsdatenblatt www.schuettec.de Siehe Etikette Dose oder Sicherheitsdatenblatt www.schuettec.de Siehe www.schuettec.de /./PDF Siehe www.schuettec.de /./PDF

SCHUETTEC 11.2016