

## SCHUETTEC Produkt-Information Technische Information (Merkblatt)

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitshinweise sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen

# LÄRCHEN-ÖL CLASSIC

## FARBLOSES ANFEUERNDDES HOLZ-ÖL FÜR DEN INNEN UND AUSSENBEREICH

<b>Verwendungszweck:</b>	<b>Produktbeschreibung</b> LÄRCHEN-ÖL ist ein aus natürlichen Ölen erzeugtes, wetterfestes HOLZÖL. Speziell eingestellt zum Beschichten von Lärchenholzverkleidungen in Innen- und Außenbereich aber auch anderen Holzarten wie Fichte, Föhre, Tanne, Kiefer. LÄRCHEN-ÖL erzeugt nach dem Anstrich eine Holzoberfläche welches frisch geschnittene Holz sehr ähnelt, leicht zu reinigen ist und bis zu 10 Jahren vor Vergrauung schützt.
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>~ Blockt vorzeitig Vergrauung</li><li>~ Lässt das Holz "atmen" (diffusionsoffen)</li><li>~ Erhält die Elastizität des Holzes</li><li>~ Schützt bis zu 10 Jahre vor Vergrauung</li><li>~ Wasserdiffusionsfähig</li><li>~ Frei von Dichlofluanid / Tolyfluanid</li><li>~ Stark wasserabweisend</li><li>~ Hemmt Schädlingsbefall</li><li>~ Tiefdringend</li><li>~ UV-Wetterbeständig</li><li>~ Schnelle Verarbeitung</li></ul>
<b>Untergrund Beschaffenheit:</b>	Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Holz (Sägerau / gehobelt / geschliffen), restlos entstaubt. Gehobelte Oberflächen vor dem Anstrich anschleifen (Schleifpapier Körnung 100 - 150). Mit Holzschädlingen befallenes Holz mit Fungiziden oder Pestiziden vorbehandeln. Gesundes Holz muss nicht vorbehandelt werden! Bei alten und bereits vergrauten Hölzer, graue Patina vor dem Anstrich abschleifen.
<b>Verarbeitung:</b>	Lärchen-Öl mit einem Pinsel oder Walze unverdünnt aufbringen, Überstände vermeiden. Holzfassade 1 bis 2 x einlassen. Zweitanstrich im Abstand von 6 Stunden dünn aufbringen.
<b>Bindemittelart:</b>	99,9% Öle aus nachwachsenden Rohstoffen
<b>Farbton:</b>	Farblos leicht gelbstichig
<b>Holzfeuchte</b>	max. 20%
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter + 15°C verarbeiten.
<b>Lagerung:</b>	Im verschlossenen Originalgebinde 5 Jahre nach Produktionsdatum
<b>Aufbringung:</b>	Streichen, Rollen Verarbeitungsfertig eingestellt Spritzen > 50 % verdünnen
<b>Trocknung bei 20° C:</b>	8 - 10 Stunden / Endhärte nach 14 Tagen
<b>Ergiebigkeit:</b>	15 – 20 m <sup>2</sup> / Liter je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
<b>Verdünnung:</b>	Kunstharzverdünnung, Universalverdünnung, Terpentinersatz
<b>VOC-Gesetzgebung:</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): 400 g / l (2010) Dieses Produkt enthält 0 - g / l VOC

### Besondere Hinweise

Bei inhaltsstoffreichen Hölzern kann es zu Verfärbungen und Trocknungsverzögerungen kommen. Daher wird empfohlen einen Probeanstrich an verdeckter Stelle vorzunehmen.

### Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge nach Gebrauch oder bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Universalverdünnung reinigen.

## **SCHUETTEC** Produkt-Information Technische Information (Merkblatt)

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitshinweise sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen

### **Sicherheitsratschläge**

Enthält: Tung - Öl <30%, Selbstentzündung z.B. bei benetzten Putzlappen o.ä. ( Autoxidation ) möglich. Lappen unter Sauerstoffausschluss halten oder in ein Wasserbad geben. VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): 400 g/l (2010) Dieses Produkt enthält 0 g/l VOC Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Unter Verschluss aufbewahren.

### **Entsorgung**

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt), Österreich Ö-Norm, EAK, oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KSB). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

SCHUETTEC©01.2020